

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 suportetecnico@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO – TECRYL D3

Descrição: Produto impermeabilizante flexível de base acrílica, aplicável a frio que já vem pronto para uso, eliminando a utilização de maçaricos e caldeiras. Não apresenta qualquer emenda na sua totalidade, não havendo, portando, a existência de pontos fracos ou vulneráveis. Produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade, quando aplicado, forma uma manta impermeabilizante de grande aderência, excelente estabilidade térmica e de grande resistência à ação dos raios ultravioletas, após a cura forma uma manta elástica, flexível, suportando eventuais solicitações estruturais, em juntas de dilatação e fissuras. Devido as suas qualidades técnicas, tem sido utilizado nas mais diversas áreas onde as tradicionais mantas tomaram-se ineficazes, conciliando baixo custo, praticidade de aplicação, alta performance e durabilidade.

Campos de aplicação:

É recomendado para impermeabilizações de lajes de coberturas, calhas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, marquises, telhados, caixas d'água(suspensas), telhas de fibrocimento e zinco, proteção externa de tubulações à temperaturas ambientes normais e estruturas metálicas, em geral. Também poderá ser aplicado em impermeabilizações como pintura refletora de calor. É contra indicado em superfícies frias e úmidas (tipo reservatório de água enterrados e sujeitos a pressão negativa).

J.L. BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Apresentação:

Galão de 4 kg (Embalagem com 04 unidades)

Balde de 12 kg

Balde de 15 kg

Balde de 18 kg

Barrica de 60 kg

Tambor de 200kg (sob consulta)

Cores: Branco, Cinza e Azul.

EPI'S:

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção e bota de segurança.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies deverão estar limpas e completamente secas, isentas de partículas soltas, pedriscos, graxas, óleos, poeiras, pontas de ferro e qualquer outra substância que possa interferir na aderência do produto ao substrato. Se tratando de superfícies novas (concretagem) a mesma deverá estar totalmente curada, no mínimo de 28 dias e reboco mínimo de 10 dias. Existindo pequenas fissuras, junções, bocas de tubos e ralos, superfícies sujeitas a pressão hidrostática (piscinas e reservatórios elevados), meias-canais e lajes acima de 50m², é indispensável o uso da tela de poliéster SUPER TELA TECRYL, entre 1ª e 2ª demão, para estruturar a membrana. Em áreas menores que 50m², deve-se analisar a necessidade da tela em toda área, principalmente se a área estiver sujeita a trincas e movimentações estruturais.

A superfície deverá estar regularizada com caimento mínimo de 2% em direção aos ralos, livre de qualquer área sujeita a empoçamento de água. O produto permite a aplicação em superfícies com pequenas irregularidades desde que a recomendação básica seja aplicada, nesta situação o consumo é superior ao estimado e requer uma maior atenção por parte do profissional durante a aplicação.

J.L. BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Precisando apenas ser homogeneizado com misturador mecânico ou manual e aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou pincel, de 2 a 4 demãos cruzadas (1 a 2 kg por m²), conforme indicação da tabela de média de consumo. Intervalo de tempo entre as demãos está ligado às condições de intemperismo do local.

Normalmente, o intervalo entre camadas é de 30 a 40 minutos em dias arejados.

Não é indicado a aplicação em dias chuvosos, exceto em áreas cobertas, resguardando o tempo entre a aplicação e as demãos seguintes devido à secagem do produto que será mais demorada.

Obs: Nos rodapés, a tela deverá subir mínimo de 20 centímetros.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

-Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas abertas após dois dias de sol consecutivos.

-Cura de 24h a 72h em locais arejados e se for em locais fechados, como piscinas e reservatórios suspensos até 7 dias.

- Após cura fazer teste de estanqueidade por 72h.

-Reservatório e caixa d'água potável, é importante que faça sanitização completa após cura do material e descarte essa água para em seguida abastece-la novamente.

-Aceita assentamentos de argamassas. (ACIII)

-Em locais de trânsito, torna-se necessário a execução de piso de proteção.

CONTRA INDICAÇÃO

-Não aplicar sobre superfícies úmidas, por pressão negativa ou capilaridade.

-Não aplicar sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes, pisos cerâmicos e pedra.

-Não transitável.

Características técnicas

Densidade: 1.49 +/-0,020 g/cm³

Viscosidade Brookfield total: 15000-40000 CPS

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Consumo aproximado

1 à 2 kg/ m². O cálculo do consumo deve ser aproximadamente 2,0 kg/m² ou 0,5 kg/demão/m²

TABELA MÉDIA CONSUMO

ÁREAS	CONSUMO
Paredes externas e telhados	1,0Kg/m ²
Varandas, banheiros e áreas de serviço.	1,5kg/m ²
Lajes, calhas, marquises, box e outros.	2,0kg/m ²
Piscinas e Reservatórios elevados.	2,0kg/m ²

*O rendimento pode variar de acordo com as condições do substrato.

Validade

Em condições ambientais, por um período de 2 anos, após data de fabricação impressa na embalagem, para isto recomendamos local seco, arejado e coberto, permanecendo fechado em sua embalagem original.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra.

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda, garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br