



Eucalar Latex Acrílico

É uma tinta de acabamento fosco, indicado para a pintura de superfícies internas de reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica, textura acrílica, forros acústicos e superfícies internas de massa corrida PVA e gesso.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	Fosco
CORES	Disponíveis no catálogo de cor.
FERRAMENTAS	Rolo de lã, pincel ou trincha.
DILUIÇÃO	20% em todas as demãos
DEMÃOS	3 a 4, com intervalo de 4 horas entre as demãos.
SECAGEM	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4h Final: 12h
RENDIMENTO/DEMÃO	Balde 3,6L: até 50 m ² Balde 18L: até 250 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.5.3
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15079
PRAZO DE VALIDADE	36 MESES

Eucalar Latex Acrílico

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção, para em seguida receber o Eucatex Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar 1 ou 2 demãos de Eucatex Selador Acrílico, conforme recomendação da embalagem, se necessário, nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas molháveis) ou Eucatex Massa Corrida (áreas não-molháveis).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar a superfície, aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas molháveis) ou Eucatex Massa Corrida (áreas não-molháveis).

RECOMENDAÇÕES

1. Para obter um fino acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo, o mesmo utilizado para aplicação da tinta epóxi.

2. Em pinturas ou repinturas nas quais existam aplicações ou retoques de massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 30% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.

3. Algumas cores intensas derivadas de pigmentos orgânicos (vermelho, amarelo e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta, afetando apenas o aspecto visual.
4. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
5. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
6. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
7. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
8. Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), não afetando a resistência e a durabilidade.
9. Até 20 dias após a pintura, pingos de chuvas isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou aumento do brilho).
10. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

