



EUCATEX SPRAY PREMIUM METALIZADO

O Eucatex Spray Premium Metalizado é indicado para uso interno e pode ser aplicado em objetos de gesso, cerâmica, papel e metal, além de proteger contra ferrugem.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos metálicos, solventes, aditivos e gás propelente butano/propano.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	METALIZADO	
SECAGEM	Ao toque: 15min 1 horas	Manuseio: Final: 24 horas
DEMÃOS	Até o acabamento desejável	
RENDIMENTO	Não aplicado	
EMBALAGEM	350/ml Peso Líq. 235g	
VALIDADE	2 ANOS	

Instruções de Uso

1. Agite bem a lata antes e durante aplicação.
2. Aplique a uma distância de 15 a 30 cm da superfície.
3. Aplique com movimentos constantes e uniformes.
4. Limpe a válvula virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o ar.

Preparação de Superfície e Aplicações

1. Mantenha a superfície limpa e seca, se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas.
2. Agite bem a lata antes de cada aplicação.
3. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato de jato e para certificar - se da compatibilidade e secagem do produto.
4. Pulverize a uma distância mínima de 15 a 30 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área desejada.
5. Para melhor cobertura, aplique varias demãos com intervalos regulares .
6. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para o manuseio em 1 hora e secagem total em 24 horas.

EUCATEX SPRAY PREMIUM METALIZADO

7. Nas cores metálicas não deve - se aplicar nenhum tipo de verniz. Na cor Cromada Metálica não recomenda - se à aplicação sobre objetos que poderão ser manuseados ou que sofreram qualquer tipo de atrito ou ações do tempo.

8. Não aplicar o Spray Premium Metalizada em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar.

9. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas demãos.

10. A aplicação do Fundo Uso Geral é necessária em alguns casos, para que seja obtida a tonalidade ideal da Eucatex Spray Premium Metalizada.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br

