



Eucatex Massa para Madeira Premium

É indicada para nivelar a superfície de madeira antes da pintura e corrigir imperfeições. Sua fórmula proporciona fácil aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento, o que facilita o trabalho. Possui ótima aderência e secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Liso
FERRAMENTAS	Espátula ou desempenadeira de aço
DILUIÇÃO	Pronta para uso
DEMÃOS	2 a 3, com intervalo de 2 horas entre as demãos.
SECAGEM	Ao toque: 1 hora Final: 4 horas
RENDIMENTO	Quarto 1,45Kg: 3,5m ² Galão e Balde 5,8kg: até 14 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.7.3
PRAZO DE VALIDADE	24 MESES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

SUPERFÍCIES QUE APRESENTAM BRILHO	Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
COM MANCHAS DE GORDURA	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
MADEIRAS NOVAS SECAS	Lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos do lixamento.
MADEIRAS NOVAS E NÃO SECAS	Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da madeira, que pode causar trincas na massa.

RECOMENDAÇÕES

1. Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a Massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.
2. Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, normalmente de 2 a 3 demãos, sendo suficiente para um bom preenchimento, sempre lixando entre demãos quando necessário. Não recomendamos a aplicação de apenas uma única demão de camada fina.
3. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40° C e umidade relativa do ar superior a 90%.
4. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos www.tintaseucatex.com.br



Eucatex Massa para Madeira Premium