



### Eucatex Power Stain

É um produto que oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua fórmula diferenciada é filme, o que impede possíveis trincas, descascamentos ou hidrorrepelente e penetra nas fibras da madeira sem formar aparecimento de bolhas. É indicado para proteção e decoração de casas de madeira, portas, janelas, lambris, decks e madeiras decorativas em geral. O acabamento acetinado valoriza ainda mais os veios naturais da madeira e, em conjunto com o filtro solar presente na composição, garante inigualável durabilidade.

### COMPOSIÇÃO

Repelente à água, Polímeros Alquídicos Modificados, Absoverdores de Raios UV, Hidrocarbonetos Alifáticos, Secantes, Cargas Minerais Inertes, Pigmentos Transparentes, Agentes bactericidas, fungicidas e algicidas. Não contém benzeno.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

#### SUPERFÍCIES QUE APRESENTAM BRILHO

Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação do stain.

#### SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA

Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar a secagem e aplicar o produto.

## BOLETIM TÉCNICO

	APLICAÇÃO
<b>ACABAMENTO</b>	Acetinado
<b>CORES</b>	Natural/Mogno/Imbuia
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de espuma, Pincel, Pistola. Para Pistola utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup> .
<b>DILUIÇÃO (com Eucatex Ráz)</b>	Pronto para o uso. Caso necessário, diluir com até 10%.
<b>DEMÃOS</b>	2 a 3 com intervalos de 12 a 24h entre demãos.
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 12 horas Manuseio: 24 horas Cura total: 7 dias
<b>RENDIMENTO/DEMÃO</b>	Galão 1/16 - (225ml): até 6,9 m <sup>2</sup> Galão 1/4 - (900ml): até 27,5 m <sup>2</sup> Galão (3,6L): até 110 m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.4.1.2
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	3 anos

Eucatex PowerStain

<b>MADEIRAS NOVAS E NÃO SECAS</b>	Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da madeira, que pode causar danos à pintura.
<b>MADEIRAS NOVAS SECAS</b>	Lixar na direção dos veios, remover toda a poeira para depois aplicar o Eucatex Power Stain. (Não selar a madeira)
<b>REPINTURA</b>	Remova completamente, através de raspagem e lixamento, até expor a madeira original. Depois, proceda com aplicação como de madeiras novas e secas.

### RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
2. Evite retoques isolados após a secagem.
3. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

