



Eucatex Massa Acrílica Premium

É indicada para uniformizar superfícies externas e internas de reboco, concreto, gesso e uniformização de superfícies em repintura. É fácil de aplicar, secagem rápida e tem grande poder de enchimento proporcionando um melhor acabamento da pintura final.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

SUPERFÍCIES COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

- Este produto oferece maior facilidade de lixamento se efetuado entre 2 e 3 horas após a aplicação.
- Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar preferencialmente um pano úmido e aguardar aproximadamente 30 minutos para iniciar a pintura.

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Liso
FERRAMENTAS	Desempeneadeira ou espátula de aço
DILUIÇÃO	Pronta para uso
DEMÃOS	2 a 3, com intervalo de 2 horas entre as demãos.
SECAGEM	Ao toque: 1 hora Final: 4 horas
RENDIMENTO	Quarto 1,45kg: até 3,5m ² Galão e Balde de 5,8kg: até 14m ² Lata 25kg: até 38,5m ² Balde 25kg: até 60m ² Lata e Balde de 27Kg: até 65m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.7.1
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15348
PRAZO DE VALIDADE	24 MESES

3. Aplicar o produto em camadas finas e sucessivas, lixando entre demãos quando necessário.

4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

5. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.

6. O rendimento prático de todos os produtos podem variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

