



EUCATEX SPRAY PREMIUM ALTA TEMPERATURA

O Eucatex Spray Premium Alta Temperatura é indicado para uso externo sendo resistente ao calor em exposição de até 600° C, indicada para a aplicação em partes externas de escapamentos, chaminés, lareiras e caldeiras, tubulações e parte externas de churrasqueira e fogões.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, resina de silicone, pigmentos orgânicos e metálicos, solventes, aditivos e gás propelente butano e propano.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	METALIZADO/ FOSCO
SECAGEM	Ao toque: 20min Manuseio: 2 horas Final: 24 horas
DEMÃOS	2 demão
RENDIMENTO	Não aplicado
EMBALAGEM	300/ml Peso Líq. 200g
VALIDADE	2 ANOS

Instruções de Uso

1. Agite bem a lata antes e durante aplicação.
2. Aplique a uma distância de 15 cm da superfície.
3. Aplique com movimentos constantes e uniformes.
4. Limpe a válvula virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o ar.

Preparação de Superfície e Aplicações

1. Mantenha a superfície limpa e seca, se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas.
2. Agite bem a lata antes de cada aplicação.
3. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato de jato.
4. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área desejada.
5. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento na próxima demão.
6. Secagem ao toque em 20 minutos, secagem para o manuseio em 2 hora e secagem total em 24 horas.

7. Após a aplicação da tinta Alta Temperatura, deve - se submeter o substrato a 250°C de temperatura por 1 hora. Com este procedimento, a superfície terá uma resistência até 600°C.

8. Não aplicar o Spray Alta temperatura, com elevada umidade relativa do ar e temperaturas abaixo de 18°C.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br

