



**EUCATEX SPRAY PREMIUM LUMINOSA**

O Eucatex Spray Premium Luminosa é indicado para uso interno e pode ser aplicado em decoração de vitrines, salões e artesanatos em geral, ferro, gesso, papel, vidro e folhagens.

**COMPOSIÇÃO**

Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos orgânicos/inorgânicos, solventes, aditivos e gás propelente butano/propano.

**APLICAÇÃO**

<b>ACABAMENTO</b>	Fosco
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 15min Manuseio: 1 horas Final: 24 horas
<b>DEMÃOS</b>	Até o acabamento desejável
<b>RENDIMENTO</b>	Não aplicado
<b>EMBALAGEM</b>	<b>400/ml Peso Líq. 235g</b>
<b>VALIDADE</b>	<b>2 ANOS</b>

**Instruções de Uso**

1. Agite bem a lata antes e durante aplicação.
2. Aplique a uma distância de 25 a 30 cm da superfície.
3. Aplique com movimentos constantes e uniformes.
4. Limpe a válvula virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o ar.

**Preparação de Superfície e Aplicações**

1. Mantenha a superfície limpa e seca, se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas.
2. Agite bem a lata antes de cada aplicação.
3. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato de jato.
4. Pulverize a uma distância mínima de 25 a 30 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área desejada.
5. Para melhor cobertura, aplique varias demãos com intervalos regulares .
6. Secagem ao toque em 15 minutos, secagem para o manuseio em 1 hora e secagem total em 24 horas.

7. A aplicação do Fundo Branco Luminosa é necessária em alguns casos, para que seja obtida a tonalidade ideal da Eucatex Spray Premium Luminosa.

8. Não aplicar o Spray Premium Luminosa em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar.

9. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas demãos.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - [www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

