



EUCATEX RENDIMENTO EXTRA

Tinta acrílica concentrada standard, formulada com tecnologia inovadora que atribui ao produto alto rendimento, ótima cobertura, durabilidade e um sosticado acabamento fosco aveludado. Sem cheiro* em até 3 horas após a aplicação. Uso externo e interno em superfícies de alvenaria.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero, estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS Devem ser raspadas ou escovadas ou hidrojateadas até a completa remoção do resíduo. Em seguida, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.

SUPERFÍCIES MOFADAS Retirar mecanicamente o mofo e aplicar o Eucatex Zero Mofo. Deixar secar e aplicar a tinta.

SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO

ACABAMENTO: Fosco.

CORES: A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente, o acabamento da tinta e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Além das cores do catálogo, temos mais de 5000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E.Colors.

FERRAMENTAS: Rolo de lã, pincel, trincha ou airless. Pistola: Pressão de pulver. de 50 a 60 lbs/pol³. Pressão: de 1200 a 1400 psi. Abertura: 0,017. Veloc. de aplic.: de 9 a 11m²/min em intervalos de 4 horas.

DILUIÇÃO: 50 a 80% de água limpa em todas as demãos para todas as ferramentas.

DEMÃOS: 2 ou 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos.

SECAGEM: Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

RENDIMENTO POR EMBALAGEM Galão 3,2L - Base: até 30m²
Galão 3,6L: até 34m²
PINTURA Lata 16L - Base: até 150m²
ACABADA: Lata 18L: até 170m²

CLASSIFICAÇÃO: ABNT NBR 11702

TIPO: 4.5.2

CONFORMIDADE: ABNT NBR 15079

PRAZO DE VAL.: 36 MESES

EUCATEX RENDIMENTO EXTRA

SUPERFÍCIE COM UMIDADE	A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Deixar secar e pintar.
NOVA E SEM PINTURA	Aguardar a cura de 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Selador Acrílico. Deixar secar e pintar.
VELHAS C/ PINTURA EM BOM ESTADO	Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.
PAREDES PINTADAS COM CAL, TELHAS DE FIBROCIMENTO E PINTURAS ANTIGAS	Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.
GESSO CORRIDO, ACARTONADO, SANCA E DRYWALL	Esperar secar por 30 dias e depois pintar com Eucatex Gesso Drywall Fundo Acabamento. Aguardar a secagem e pintar.
COM IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS	Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes, deixar secar e pintar.
PINTURA EM BOM ESTADO	Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

DICAS IMPORTANTES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. O acabamento Fosco disfarça os defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Semibrilho e Acetinado acentuam estas imperfeições.
3. Para evitar manchas de recorte por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
5. Para efetuar a limpeza, utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com um pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis, magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambientes ventilados, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
8. Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
9. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.

10. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.

11. Depois do produto aberto, deve-se guarda-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doa-lo.

12. Para aplicação em airless recomendamos: homegeinizar o produto com misturador mecânico. Para seladores, resinas, fundos e tintas adotar o procedimento de filtrar estes produtos em uma tela para evitar o entupimento dos filtros e da pistola do equipamento.

Para maiores informações consulte sempre o boletim técnico em nosso site www.tintaseucatex.com.br

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 05/2021

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 99 84682 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

