

## SELA TRINCA



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Uso interno e externo.**
- **Não forma fungos.**
- **Aceita pinturas.**

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Óculos de segurança.
- Lixadeira.
- Lixa massa .
- Disco Wall.

### Descrição do produto

O Sela Trinca é um selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta performance e baixa retração. Especialmente desenvolvido para as diversas aplicações em obras e serviços de acabamento na construção civil.

### Características

- Excelente acabamento.
- Aceita pintura (recomenda-se a realização de teste preliminar).
- Pode ser lavado (não utilizar material abrasivo nem exposição prolongada a água).
- Não forma fungos.
- Livre de solventes.
- Não inflamável.
- Pode ser lixado.

### Aplicações

- Preenchimento de trincas e fissuras em paredes de alvenaria, rebocos, gessos e drywall.
- Vedações e preparo de superfícies irregulares para pintura, preenchimento de furos em ambientes internos e externos.
- Preenchimento de trincas e fissuras em madeiras.
- Acabamentos em caixilhos, batentes, guarnições de portas e molduras.

### Restrições de uso

- Não utilizar em juntas de dilatação.
- Não aplicar em materiais que exsudam ou em contato com óleo.
- Não aplicar em locais com imersão contínua de água.

## SELA TRINCA

### Modo de usar

- A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira. A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxantes).
- Aplicar sobre a trinca ou fissura e aguardar até 72 horas dependendo da quantidade aplicada e temperatura.
- A secagem ocorre pela evaporação da água em temperatura ambiente (25°C).
- Uma segunda aplicação poderá ser necessária para alinhar o produto ao nível da trinca durante a aplicação.
- Em caso de retração após 24 horas, repetir aplicação nivelando com uma espátula.
- Após secagem, se necessário, lixar e pintar (recomenda-se tinta base d'água).
- A pintura com o adesivo sem a cura completa pode causar manchamento.
- Recomenda-se realizar a identificação correta da patologia a ser tratada, sendo as aberturas mais comuns: microfissuras (inferior a 0,5mm), fissuras (abertura de até 0,5mm) e trincas (de 0,5mm a 1,0mm).
- Aberturas maiores que 1mm são consideradas rachaduras e devem ser analisadas quanto ao risco da estrutura.
- Recomenda-se realizar o tratamento da fissura ou trinca utilizando espátula em formato "V" e o uso de tela estrutural.
- Substratos não mencionados devem sempre ser testados.

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

| Qtde. embalagem | Conteúdo | Cor    | Código              |
|-----------------|----------|--------|---------------------|
| 01 unidade      | 5 Kg     | Branco | <b>0892 162 015</b> |

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Temperatura de armazenamento e aplicação recomendada: 5 a 30 °C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Cor                                        | Branco            |
| Tempo de formação de pele (min)            | 10 a 20 (a 25 °C) |
| Cura 24hs (mm)                             | 4 +/- 2           |
| Escorrimento (mm)                          | 0                 |
| Densidade (g/cm³)                          | 1,65 +/- 0,10     |
| Resistência a temperatura após curado (°C) | -20 a 80          |
| Preenchimento de juntas (mm)               | <= 2              |
| Temperatura de aplicação (°C)              | -5 à 35           |
| Resistência à temperatura após curado (°C) | -10 à 80          |
| Elongação (ASTM D 412C) (%)                | ≥ 100             |

Condição padrão de teste: 25+/-2 °C - 50+/-5%UR

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)