

CHAPISCOMIX



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Aumenta a resistência da argamassa.
- Proporciona ótima aderência em diversos substratos.
- Diminui a retração e a fissuração.
- Boa fluidez.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Massafix.
- Isolastic Paredes.
- Isolastic Lajes.
- Metro de Madeira.

Descrição do produto

O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.

Características

- Melhora a fluidez da massa.
- Excelente adesão em diversos substratos.
- Grande resistência à alcalinidade.
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos.
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais.
- Alta resistência à flexão e a compressão.
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso.
- Diminui a retração e a fissuração da massa.
- Produto atóxico e não inflamável.
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.

Aplicação

- Reparo entre concretos.
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas.
- Rejuntamentos.
- Reparação de emboços e rebocos.
- Reparação de pisos.
- Chapisco.
- Aplicação com gesso.
- Farofa para piso.

Modo de usar

Resina concentrada

- O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.
- Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 7 partes de água.
- Ex: Para a diluição total de uma barrica de 25kg, temos 25 litros de resina concentrada + 175 litros de água = 200 litros de produto pronto para uso.

Pronto uso

- O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.
- Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 2 de água.

CHAPISCOMIX

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Utilização	Resina Concentrada	Pronto Uso
Diluição parte de produto x água	1:7	1:2
Base química	Copolímero (PVA) branco	Copolímero (PVA) branco
Aspecto	Pastoso	Líquido
Cor	Branco	Branco
PH	4 - 5	4 - 5
Teor de Sólidos	49% - 51%	10% - 12%

Tabela de rendimento

Rendimento do produto após a diluição correta, ou uso do Pronto uso:

Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²
Emboços	400 g/m ²
Chapisco rolado	200g/m ²

Para mais informações por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Tipo	Código
01 unidade	25Kg	Resina Concentrada	0892 200 085
	50Kg		0892 003 051
	50L	Pronto uso	0892 003 050
	200L		0892 200 283