

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Resistente à temperatura de até 315°C.
- Forma uma junta flexível.
- Rápida formação de película.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chave L.
- Limpador Universal.
- Estilete.
- Desengraxante Universal ECO-W.

Descrição do Produto

Silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica, industrial, entre outras. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315°C, com picos curtos de até 365°C. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

Características

- Produto monocomponente.
- Cura Neutra.
- Alta estabilidade térmica.
- Grande flexibilidade.
- Excelente resistência química.
- Resistente à temperatura de até 315°C.

Aplicações

- Utilizado para vedação na construção civil em: cozinhas, tubos de ventilação e de fumaça, unidades de calafetação, etc.
- Utilizado para vedação na indústria em bombas, filtros de chaminé, cintas de fornos, sistemas de aquecimentos, entre outros.
- Utilizado para vedação na mecânica como selante de coletores de óleo, bombas d'água, entre outros.

Restrições de uso

- Não deve ser utilizado em:
 - Vedação de aquários e locais com imersão contínua em água.
 - Em peças imersas em gasolina, água ou óleo.

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA

Modo de usar

- Limpe e desengordure a superfície, deixando-as isentas de pó, sujeira, ferrugem, óleo e qualquer resíduo. Corte a ponta do tubo, rosqueie o bico aplicador e corte-o na medida desejada. Aplique o produto em toda a junta a ser vedada, ou por toda a peça.
- No caso das juntas realizar o acabamento com o auxílio de uma espátula, logo após a aplicação. A cura se dá de fora para dentro de acordo com a temperatura e umidade do local.
- No caso de vedação de partes com parafusos, antes de montar, deixe secar de 3 a 5 minutos. Monte as partes, não apertando excessivamente os parafusos, evitando assim a expulsão do produto. Deixe secar por 1h e remova o excesso com um estilete. A cura total do produto se dá em 24h. Se necessário, reaperte a peça.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cura	Neutra
Densidade (g/cm ³)	1,40
Formação de pele (Min)	8 a 20
Tempo de cura (mm/h)	2,5
Dureza Shore A	30
Capacidade de movimentação	25%
Resistência a temperatura (°C)	315

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Vermelho	280ml/266g	0890 321 380