

## SPRAY DE ZINCO ESCURO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Evita a formação da Ferrugem.
- Resiste à 250 horas no teste do Salt Spray.
- Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação.
- Galvanização a frio de alta qualidade.
- Alta resistência à abrasão.
- Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Anti Respingo de Solda.
- Rost Off.
- Flap Disc.

### Descrição do produto

O Spray de Zinco Escuro é um spray de metalização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.

### Características


- Forma uma camada de zinco na cor escura.
- Resistência de 250 horas no teste de Câmara Salina/Salt Spray (DIN 50021).
- Alto nível de proteção anticorrosiva.
- Resistência a agentes químicos e climáticos.
- Utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação.
- Cura total após 60 minutos.
- Elevada densidade e alto poder molecular.
- Fácil aplicação e cura rápida.
- Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

### Aplicações

- Proteção de soldas em geral.
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas.
- Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas.
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas.
- Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras.
- Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc.
- Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

### Modo de usar

- Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas.
- Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera batendo na lata.
- Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.
- Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que sejam aplicadas ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas.
- Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrario e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto.



## SPRAY DE ZINCO ESCURO

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo o destinado a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50 °C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

	Spray de zinco escuro
Pureza do Zinco	99%
Densidade	1,2g/ml
Espessura da Camada	40 µm
Espessura Recomendada	80 µm
Cura Parcial	5 min
Cura ao toque	18 min
Cura total	60 min

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	400ml/350g	<b>0893 113 011</b>

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.