

GRAXA DE SILICONE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Graxa sintética, não danifica plásticos e borrachas.
- Lubrifica e protege todas as superfícies.
- Possui rigidez dielétrica.
- Resistente à água e intempéries.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Bomba manual de graxa.
- Graxeira.
- Desengraxante Express.
- Luva nitrílica.
- Protetor de freios HT.

Descrição do produto

A Graxa de Silicone é um produto sintético de alto desempenho para diversas lubrificações. A base de silicone, lubrifica as superfícies protegendo contra desgaste, ressecamento e oxidação. Resistente à água e intempéries. Grau NLGI 2. Temperatura de trabalho -40 °C a 130 °C.

Características

- Resistente à água e intempéries.
- Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm.
- Graxa sintética.

Aplicações

- Montagem de freios.
- Lubrificação de peças deslizantes.
- Lubrificação de peças plásticas e de borrachas.

Modo de usar

- Com a superfície a ser lubrificada limpa e seca, aplique o produto com auxílio de uma espátula, pincel, engraxadeira manual ou pneumática.

GRAXA DE SILICONE

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos

Dados técnicos

Cor	Incolor
Aspecto	Pastoso
Viscosidade do óleo básico a 25 °C	~ 1000 cSt
Solubilidade	Insolúvel em água
Penetração trabalhada 25 °C	265-295mm
Consistência (NGLI)	2
Rigidez Dielétrica	16kV/mm
Temperatura de trabalho	-40 a 130 °C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	50g	0893 223 050
	250g	0893 223 250