



PORCELANATO ESMALTADO MADERA WOODSIDE WALNUT
FORMATO: 25x150 cm

CÓDIGO	TERMINACIÓN
CK2025001	MATE
CK2025006	GRIP

Medida nominal {cm} Nominal size	Espesor - E (mm) Thickness - E	Tipología Typology	Deslizamiento Coefficient of friction
25 x 150 ^R	9	Bla - GL	Clase 1 - R10 B
25 x 150 ^R Grip +	9	Bla - GL	Clase 3 - R11 C
20 x 120 ^R	9	Bla - GL	Clase 1 - R10 B
20 x 120 ^R Grip +	9	Bla - GL	Clase 3 - R11 C
21,8 x 84 ^R	8,8	Bla - GL	Clase 1 - R10 B
21,8 x 84 ^R Grip +	8,8	Bla - GL	Clase 3 - R11 C
33 x 120 Peldaño	12	Ala - GL	Clase 1 - R9

FG14022025/JJ14022025

	Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Only GL)	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist	Resiste Resist
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist	No resiste Not resist
	Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
	Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB	Min GB
	Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA -ULA/ GLB (Pulido, Ecco, Nawan)	GLA	GLA
	Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA -UHA /GHB (Pulido, Ecco, Nawan)	GHA	GHA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3	> 3	> 3

Las características indicadas son generales por grupo de absorción, para características concretas de modelo y color solicitar la ficha técnica correspondiente. The characteristics indicated are general for each absorption group, for specific characteristics of the model and color, please request the corresponding technical data sheet.

* E corresponde al espesor indicado en la tabla de la esquina superior derecha. E is the thickness shown in the upper right-hand corner of table.