

# EUCATEX GESSO & DRYWALL TINTA ACRÍLICA



É um produto acrílico fundo e acabamento fosco de boa performance, com + cobertura, + antimoho e + rendimento. Fácil de aplicar e ideal para uso interno (paredes, tetos e sancas em gesso). Sua fórmula penetra profundamente no gesso e drywall, proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como aglutinante de partículas de gesso evitando o descascamento.



## INDICAÇÕES DE USO

Uso interno. Gesso corrido, placas de gesso, acartonado (drywall), sancas.

## CORES

Branco. Outras cores poderão ser obtidas adicionando no máximo uma bispaga de Eucatex Corante. A cor demonstrada no catálogo e leque apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

## PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

## ACABAMENTOS

Fosco.

## ATRIBUTOS

Alto Poder de Fixação | Dispensa o Uso de Fundo | Aplicado Direto no Gesso.

## PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

## EMBALAGENS

Galão 3,6L e Lata 18L.

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.

## CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.13.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

## INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Rolo de Lã | Pincel | Trincha | Airless.

**DEMÃOS:** 2 a 3 demãos.

**DILUIÇÃO:** ROLO DE LÃ, PINCEL E TRINCHA: 40% de água em todas as demãos.

AIRLESS; 50% de água em todas as demãos.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:

Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

**SECAGEM:** Ao toque 01 hora | Entre demãos 04 horas | Final 12 Horas.

**RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:**

GALÃO: 3,6L: Até 20m<sup>2</sup>.

LATA: 18L: Até 100m<sup>2</sup>.

**ABNT NBR 13245** - A superfície deve estar em bom estado (Firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

**Com partes soltas e/ou bolhas:** Devem ser lixadas, corrigidas com massa corrida. Lixar, retirar o pó com pano úmido aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**Mofadas:** Retirar o mofo mecanicamente e aplicar EUCATEX ZERO MOFO, deixe secar e aplique a tinta.

**Com umidade:** A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a secagem da correção pintar.

**Gesso novo:** Aguardar a cura de 30 dias e pintar.

**Gesso corrido, acartonado, sanca e drywall:** Esperar secar por 30 dias e depois pintar com EUCATEX GESSO & DRYWALL. Aguardar a secagem e pintar.

**Com imperfeições profundas:** Corrigir com massa para gesso ou massa corrida Eucatex. Aguardar a secagem, lixar, retirar o pó com pano úmido e aplicar EUCATEX GESSO & DRYWALL.

**Com imperfeições rasas e ondulações:** Corrigir as imperfeições com massa para Gesso / Drywall ou EUCATEX MASSA CORRIDA. Aguardar a secagem, lixar, tirar o pó e pintar.

**Pintura em bom estado:** Observar a superfície e se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

**Manchas em placas de gesso:** Placas de gesso com manchas recomendamos uma demão de EUCALUX SECA RÁPIDO FOSCO, antes da tinta de acabamento.

**Manchas de gordura:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e pintar.

## RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. O acabamento Fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Semibrilho e Acetinado acentuam estas imperfeições.
3. Para evitar manchas de recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evite retoques após a secagem da tinta.
4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
5. Para efetuar a limpeza utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregue com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Sem cheiro\* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
8. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
9. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
10. Depois de usar a tinta descarte a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
11. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.

**\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade  
Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex