



# EUCATEX MASSA ACRÍLICA PREMIUM

É um produto de alta qualidade, com grande poder de enchimento, excelente aderência e de fácil aplicação. Sua aplicação cria um fundo branco que ajuda na aplicação de uma tinta.



## INDICAÇÕES DE USO

Indicado para preencher desníveis e corrigir imperfeições em superfícies externas e internas em alvenaria, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas.

## CORES

Branco

## PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte do substrato ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil. **Atenção: Utilizar máquina airless específica para aplicação de massa, verificar no manual do equipamento as recomendações do fabricante.**

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

## INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

**FERRAMENTA:** Desempenadeira | Espátula de aço | Rolo | Régua | Airless.

**DEMÃOS:** 2 a 3 demãos.

**DILUIÇÃO:** Pronto para uso. Homogeneizar bem o produto com uma espátula.

**SECAGEM:** Ao toque - 01 Hora | Entre demãos - 03 Horas | Final - 5 Horas.

### RENDIMENTO | POR DEMÃO:

LATA: 25kg - Até 60m<sup>2</sup>.  
BALDE: 3,6L - Até 14m<sup>2</sup> | 25 kg: Até 60m<sup>2</sup>  
SACO: 15 kg - Até 35m<sup>2</sup>.

**QUANTIDADE EM KG POR EMBALAGEM:** GALÃO: 900ml - 1,45 kg | 3,6L - 5,8 kg.

BALDE: 3,6L - 5,8 kg.  
LATA: 18L - 25 kg.

## ATRIBUTOS

Fácil de aplicar e lixar | Corrigi imperfeições da parede | Excelente resistência e rendimento.

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

## EMBALAGENS

Lata: 25Kg | Balde: 5,8 Kg e 25 Kg |  
Saco: 15 Kg.

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de água de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos e água.

## CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15348.  
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.1.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Sempre aplique a massa em camadas finas e sucessivas, usando desempenadeira ou espátula, até chegar no nivelamento necessário. No lixamento entre demãos usar uma lixa grossa 220 e para acabamento fino usar lixas de 240 a 320. Após o lixamento, tirar todo o pó com um pano úmido ou seco. É importante aguardar no mínimo 3 horas entre demãos. Para aplicação de massa rolada deve-se bater o produto com misturador mecânico (furadeira e haste).

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

**ABNT NBR 13245** - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

**Paredes nova sem pintura:** Aguardar a secagem total do reboco (28 dias) e aplique EUCATEX SELADOR ACRÍLICO.

**Reboco fraco, desprendendo partículas e areia:** Aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação da massa.

**Paredes de fibrocimento e gesso:** Aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação da massa.

**Paredes descascando, calcinadas ou com cal:** Aplicar o EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação da massa.

**Imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar a secagem total (28 dias). Aplicar EUCATEX FUNDO PREPARADOR ou DUE PRO 300 antes da aplicação da massa.

**Paredes mofadas:** Aplique EUCATEX ZERO MOFO deixe secar e aplique a massa.

**Paredes com manchas de gordura ou graxa:** Lave com água e detergente, enxague e deixe secar e aplique a massa.

## RECOMENDAÇÕES

1. Verifique o tempo. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10º C ou com umidade acima de 90% aplique em outro dia. Em dias frios e úmidos a secagem da massa pode demorar um tempo maior.
2. Para efetuar limpeza da ferramenta usar água.
3. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10º C e umidade acima de 90%.
4. Trabalhe com as ferramentas de aplicação sempre limpas.
5. Depois do produto aberto deve-se guardá-lo bem fechado por até 3 meses. Sugestão usar em outra pintura ou doá-lo.

**\* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)  
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Autor: Qualidade  
Revisão: Laboratório P&D / Marketing  
Revisão: 01 – 08/2021