



ACQUA GRAFENO RESINA ACRÍLICA B.A.

É um produto formulado com resina acrílica e aditivos impermeabilizante que conferem alta durabilidade, resistência, hidrorrepelência e impermeabiliza as superfícies. Com a sua aplicação a superfície fica mais fácil de limpar, proporciona alto brilho e minimiza o aparecimento de bolor. Uso interno e externo. Esta fórmula aditivada com Grafeno aumenta a impermeabilidade à resistência e a durabilidade da resina.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para aplicação em telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, pisos porosos, concreto aparente e cimento queimado acrílico.

CORES

Disponível em 5 cores (vide site). **Atenção:** As cores apresentadas no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície.

Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida. útil.

ACABAMENTOS

Brilhante.

ATRIBUTOS

Hidrorrepelente | Super Durável |
Alto Rendimento | Proteção Sol e Chuva.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Balde Redondo 3,6L | Balde Redondo 18L.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, glicóis e tensoativos e grafeno.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

ABNT NBR 11702- Tipo 4.8.5.

AIRLESS

Pressão de pulverização: De 50 a 60lbs/pol³

Pressão: De 1200 a 1400psi

Abertura: 0,017

Velocidade de aplicação: De 9 a 11 m²/min, em intervalos de 4 horas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças, prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO COM ÁGUA LIMPA:

ROLO DE LÃ, TRINCHA e PINCEL: 10% em todas as demãos.

AIRLESS: 30% de em todas as demãos.

Para maior eficiência na diluição: Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque - 01 hora | Entre demãos - 04 horas. | Final - 24 horas. | Para limpeza - 76 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO: Balde Redondo 3,6L: até 46m² | Balde Redondo 18L: Até 230m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

Com partes soltas, caídas, bolhas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas até a completa remoção do resíduo. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador. Após o tratamento você pode resinar.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar Eucatex Zero Mofo, deixe secar e aplique a resina.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Deixar secar e resinar.

Velha com pintura: Lixar, retirar o pó com pano úmido, aguardar a secagem e aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Deixar secar e resinar.

Pintura em bom estado: Observe a superfície se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e resinar.

Manchas de gordura: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem e resinar.

Concreto aparente: Aguardar a cura e secagem do concreto no mínimo 30 dias. Aplicar a resina.

Pisos pintados com tinta piso: Verificar se a pintura está em bom estado, se não aplicar Eucatex Ultra Piso Grafeno, aguardar a secagem completa e resinar. Atenção, que o piso com resina quando molhado ocasiona quedas.

Tijolos antigos: Os tijolos devem ser lixados e o pó retirado. Após a secagem resinar.

Pedras antigas: As pedras devem ser lavadas com produtos que retirem a sujeira. Aguardar a secagem e resinar.

Telhados antigos: Devem ser lavados com hidro jateamento. Aguardar a secagem e resinar.

Efeitos Decorativos: Após aplicar o Eucatex Art Decor deixar secar e aplique uma demão da resina.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre a resina antes e depois da diluição.
2. Não recomendamos a aplicação da resina em pedras brancas pois pode haver amarelamento.
3. Para evitar manchas de recorte por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (resina diluída na recomendação) e finalizar a pintura na mesma diluição. Evite retoques após a secagem da resina.
4. Certifique-se que a superfície esteja livre de umidade e água, pois estas ocorrências comprometem a performance do produto.
5. Em cores intensas, a limpeza pode esbranquiçar a resina.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lave toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
8. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
9. Depois de usar a resina descarte a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
10. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021

