



EUCATEX SUPER PRO

É uma tinta acrílica standard de excelente cobertura, alto rendimento e aditivada com 3 vezes mais antimofo.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para pinturas em alvenaria externa e interna, sobre massa corrida, massa acrílica, fibrocimento, reboco, concreto, e repintura sobre tinta acrílica.

CORES | e colors

Disponível em 19 cores. Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de lã, Pincel, Trincha, Airless.

DEMÃOS: 3 demãos.

DILUIÇÃO: ROLO DE LÃ, PINCEL E TRINCHA - 20% de água limpa.

AIRLESS - 20% de água limpa.

Para maior eficiência na diluição ao abrir a lata:

Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora | Entre demãos 04 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR EMBALAGEM PINTURA ACABADA:

FOSCO: Galão 3,2L: Até 19m² | Galão 3,6L: Até 22 m². - **SEMIBRILHO:** Galão 3,2L: Até 16m² | Galão 3,6L: Até 18 m².

FOSCO: Lata 16L: Até 97m² | Lata 18L: Até 110m². - **SEMIBRILHO:** Lata 16L: Até 80m² | Lata 18L: Até 90m².



ACABAMENTO

Fosco e Semibrilho.

ATRIBUTOS

Cobre Muito | Durável | 3x mais antimofo | Sem Cheiro.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 3,6L | Lata 18L

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15079 - 1 e 15079-2.

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.2.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas até a completa remoção do resíduo. Em seguida, aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, deixar secar e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar EUCATEX ZERO MOFO. Deixar secar e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, deixar secar e pintar.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. Aplicar uma demão de EUCATEX SELADOR ACRÍLICO, deixar secar e pintar.

Velhas com pintura em bom estado: Lixar, retirar o pó e aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300. Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas antigas: Lixar e retirar o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, deixar secar e pintar.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias e depois pintar com EUCATEX GESSO & DRYWALL FUNDO E ACABAMENTO. Aguardar a secagem e pintar.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar 30 dias. Aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ou EUCATEX DUE PRO 300, deixar secar e pintar.

Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo deve-se aplicar EUCATEX MASSA ACRÍLICA. No ambiente interno deve-se aplicar EUCATEX MASSA CORRIDA. Deixar secar e pintar.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

RECOMENDAÇÕES

1. Homogeneizar sempre a tinta antes e depois da diluição.
2. O acabamento Fosco disfarça defeitos e imperfeições da superfície. Os acabamentos Semibrilho e Acetinado acentuam estas imperfeições.
3. Para evitar manchas de recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a tinta na mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
4. Em pinturas ou repinturas com retoques de massas de nivelamento, podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar o efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
5. Para efetuar a limpeza utilizar uma esponja macia com solução de água e detergente neutro. Em seguida, limpar suavemente com pano umedecido. Nunca esfregar com força a superfície. Em cores intensas a limpeza pode esbranquiçar a tinta.
6. Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV.
7. Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
8. Em até dia 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente limpa sem esfregar.
9. Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade acima de 90%.
10. Depois de usar a tinta descartar a embalagem em pontos de coleta de resíduos especiais.
11. Depois do produto aberto, deve-se guardá-lo bem fechado por até 6 meses. Sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.

* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021