



EUCALUX SECA RÁPIDO

É um excelente esmalte sintético base solvente (aguarrás), com secagem super rápida, super rendimento, alta cobertura e acabamento perfeito. Sua fórmula inovadora permite a aplicação entre as demãos em 45 minutos além de grande facilidade para limpeza, pela presença de silicone no produto. Uso interno e externo.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para pinturas em metais e madeiras, também pode ser utilizado em alumínio; galvanizado; PVC e alvenaria, desde que seja usado fundos apropriados para as superfícies.

CORES | e colors

Disponível em 28 cores. Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex. Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.



ACABAMENTO

Alto Brilho | Acetinado | Fosco.

ATRIBUTOS

Ultra Resistente | Super Cobertura | Acabamento Perfeito.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão 225ml | Galão 900ml | Galão 3,6L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina alquídica, pigmentos inorgânicos e orgânicos, cargas inertes, solventes alifáticos, aromáticos, secante e aditivos. Isento de materiais pesados.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15494 e ABNT NBR 11702 - Tipo 4.2.1.1 | 4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.11.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Espuma | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

ROLO, TRINCHA, PINCEL - 10% com Eucatex Aguarrás.
AIRLESS - 20% com Eucatex Aguarrás.

SECAGEM: Ao toque 20 minutos | Entre demãos 45 minutos | Final 05 a 08 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

GALÃO - 3,2L: Até 67m² | 3,6L: Até 75m².
QUARTO - 800ml: Até 16m² | 900ml: Até 16m².
1/16 - 225ml: Até 4m².

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Metais com oxidação: Lixar, remover os pontos de ferrugem, e aplicar o EUCATEX ZERO FERRUGEM, após a secagem aplicar uma demão de EUCATEX ZARCÃO. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Metais não ferrosos (galvanizado e alumínio): Em galvanizado e alumínio lixar com uma lixa fina, remover as impurezas com pano embebido em EUCATEX AGUARRÁS. Aguardar a secagem e aplicar EUCATEX FUNDO PARA GALVANIZADOS. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Madeiras novas: Aguardar a secagem total das madeiras. Lixar a superfície removendo os resíduos e aplicar uma demão de EUCATEX FUNDO PARA MADEIRA. Superfícies com imperfeições devem ser corrigidas com EUCATEX MASSA PARA MADEIRAS, deixar secar e lixar, aplicar uma demão de Eucatex Fundo para Madeira, lixar com lixa fina e remover o pó. Agora é só pintar. **Atenção: Madeiras resinosas deverão receber sucessivas aplicações de EUCATEX THINNER até a completa retirada da resina da madeira. Aguardar a secagem da madeira, após lixar e pintar.**

Metais novos: Lixar e limpar com pano embebido em Eucatex aguarrás. Aplicar uma demão de Eucatex Zarcão. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Repinturas metal e madeira em bom estado: Remover as partes soltas, lixar bem para a remoção do brilho, retirar o pó e pintar.

Repinturas e madeira com excessos de demãos antigas: Remover a pintura antiga com removedor Eucatex Super Removedor Pastoso. **Atenção: Se a madeira estiver deteriorada com cupins não utilizar o produto. Se a madeira apresentar fungos lixar e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações da embalagem.**

PVC: Limpar a superfície com água e detergente, aguardar secar. Lixar a superfície com lixa 320 grana para promover aderência, retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro, enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Alvenaria: A superfície deve estar coesa e devidamente preparada.

RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Esmaltes sintéticos, em ambientes internos, tendem a amarelar (cores claras), isto é uma característica natural da tecnologia, porém essas ocorrências não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
- Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
- Se houver sobra do produto sugestão, utilizar em outra pintura ou doá-lo.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex