



EUCATEX RUSTERIT DIRETO NA FERRUGEM

O Eucatex Rustarit Direto Na Ferrugem é um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, formulado para aplicação diretamente sobre as superfícies metálicas enferrujadas e limpas, com sua fórmula inovadora dispensa o uso prévio de fundo anticorrosivo. Age de forma eficiente prevenindo e interrompendo o processo de oxidação e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar e padrão de acabamento superior.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para superfícies metálicas, com ou sem ferrugem.

CORES

Branco, Vermelho, Amarelo, Platina, Preto, Grafite, Ouro Lux, Ouro Antigo, Bronze e Bronze Antigo. **Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.**

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.

ACABAMENTO

Brilhante.

ATRIBUTOS

Fundo e Acabamento | Anticorrosivo | Especial para Metais | Repelente a Água.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Quarto 900ml | Galão 3,6L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina alquídica, solventes alifáticos e aromáticos pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes e aditivos. Isento de metais pesados.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702- Tipo 4.2.1.10 e 4.2.1.11.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Rolo de Espuma | Pincel | Trincha | Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: Abrir a lata, homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição.

ROLO, PINCEL E TRINCHA - 10% com Eucatex Raz.
PISTOLA - 20% com Eucatex Raz.

SECAGEM: Ao toque 02 Horas | Entre demãos 08 Horas | Final 12 Horas.

RENDIMENTO | POR DEMÃO:

QUARTO - 900ml: Até 18m² por demão.
GALÃO - 3,6L: Até 75m² por demão.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Metais com ferrugem: Lixar e remover a ferrugem solta, remover o pó do lixamento e aplicar diretamente EUCATEX RUSTERIT.

Metais novos: Para melhor aderência recomendamos um leve lixamento, em seguida aplicar diretamente EUCATEX RUSTERIT.

Repinturas sobre EUCATEX RUSTERIT: Para melhor aderência recomendamos um leve lixamento para remover partes soltas e brilho, em seguida aplicar diretamente EUCATEX RUSTERIT.

Repinturas sobre esmalte convencional: é necessário fazer um teste prévio, a fim de verificar a compatibilidade (aplicar e aguardar até 1 hora para verificar se haverá reação com o esmalte geralmente é apresentada como enrugamento). Caso não haja reação proceda com a pintura anterior e em seguida aplique EUCATEX RUSTERIT.

Cores metalizadas: indicado aplicar apenas á pistola (aplicação em rolo ou pincel pode prejudicar o efeito metalizado), por se tratar de pigmentos metálicos deve agitar bem durante a aplicação. Evitar camadas excessivas em uma única demão, a mesma pode causar manchas. Recomendamos aplicar EUCATEX VERNIZ PU para aumentar a durabilidade e conservar o efeito metálico.

Importante: a proteção somente é garantida quando o EUCATEX RUSTERIT é aplicado diretamente sobre superfícies ferrosas.

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas de técnica de aplicação.
2. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas de técnica de aplicação.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. Remoção de sujeiras: utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro com movimentos suaves.
7. Recomendamos aplicação de verniz PU para proteção das cores metálicas.

*** A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.**

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex